

Кириян С.В., Алтоиз Б.А.

*Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова
svkiriyan@mail.ru, altba@mail.ru*

Эпитропные жидкокристаллические слои синтетических масел и их влияние на сдвиговое течение

Экспериментально в модельной триаде трения установлена повышенная вязкость микронных прослоек синтетического масла по сравнению с его вязкостью в «объеме». Наблюдаемое отличие связывается с организацией структурированных гомеотропно ориентированных приповерхностных слоев жидкости на подложках, ограничивающих прослойку. С ростом скорости сдвигового течения эффективная вязкость прослоек уменьшается, что объясняется «срезанием» структурированного слоя.

Как правило, физические показатели смазочных материалов (вязкость, плотность, температура вспышки и застывания) и эксплуатационные показатели (смазочные свойства, индекс вязкости, термодеструкция, стабильность к окислению и др.), устанавливаются для препаратов в «объеме». Это область препарата, настолько удаленная от подложки, что твердые поверхности (ограничивающие исследуемые образцы) измерительных ячеек приборов (например, капилляров вискозиметра Оствальда миллиметровых диаметров) не сказываются на свойствах жидкости. Однако, в триаде трения смазки «работают» обычно в тонких – микронных прослойках между твердыми подложками. Так как в малых объемах жидкости (в полимолекулярных слоях у фазовой границы с твердой подложкой) ее структура может быть значительно изменена, очевидно, что необходимо знание соответствующих показателей смазочных жидкостей именно в этих, измененных действием приповерхностных сил подложек, областях.

Ярким примером такого изменения являются мезогены, в мезофазе которых подложки навязывают тип ориентационной упорядоченности и определяют монодоменность образца в объеме ЖК ячейки. Однако и в немезогенных жидкостях с анизометричными молекулами - ароматиках и алифатиках (последние являются основами смазочных масел) в протяженной (до нескольких микрон на металлической лиофильной подложке) приповерхностной области могут образовываться ориентационно упорядоченные слои, в частности, эпитропно - жидкокристаллические (ЭЖК) [1].

Их наличие находит свое отражение при объяснении противоизносных свойств минеральных масел [2, 3]. Проблемы смазывания, связанные с эксплуатацией триботехнических систем в экстремальных условиях, решаются разработкой и внедрением смазочных материалов на синтетической основе. Они отличаются от минеральных масел более широким температурным диапазоном работы, увеличивая надежность холодного пуска, обладая повышенной устой-




Рис.1 Экспериментальные реологические зависимости прослойки ($D = 5 \text{ мкм}$) «чистого» вазелинового масла в модельной триаде трения. а) скорость деформации $\dot{\gamma} (\text{с}^{-1})$ от напряжения сдвига $\sigma (\text{Н/м}^2)$; б) безразмерный относительный коэффициент эффективной вязкости прослойки $\eta_{\text{отн}}$ от $\dot{\gamma}$; $T = 302 \text{ К}$.

чивостью к испарению и окислению, сниженным расходом, невысокой токсичностью по сравнению с маслами минеральными. История создания таких высоко качественных смазочных материалов насчитывает уже более полувека. Однако ввиду того, что фирмы – производители постоянно совершенствуют свои технологии и ищут пути повышения качества своей продукции, к которым можно отнести поиск новых основ и эффективных многофункциональных присадок, актуальность изучения физико-химических свойств синтетических масел, тем более, в свете вышесказанного, в тонких микронных прослойках очевидна.

Для жидкостей (ароматических, алифатических [4 – 6], минеральных [3] и синтетических масел [7]) наличие и структурные характеристики ЭЖК слоев в таких прослойках были установлены в «статических» триадах: между диэлектрическими [4 – 6] и стальными подложками [3, 7]- при отсутствии относительного их перемещения, и, соответственно, течения жидкой прослойки в триаде. Для минерального масла эти характеристики были изучены и в модельных «динамических» триадах: жидкости при напорном течении микронных прослоек в плоском капиллярном вискозиметре [8] и при сдвиговом течении – в вискозиметре ротационном [9]. С использованием последнего в настоящей работе изучались реологические особенности при сдвиговом течении микронных прослойек синтетического масла Mobil 5W40.

Определение характеристик ориентационно - упорядоченных приповерхностных слоев (толщины и типа структуры) в таких прослойках и влияние на эти характеристики интенсивности их течения проводились по методике, подробно описанной в [9]. Как и в [9], моделью триады являлась система из исследуемой прослойки (толщиной D от ~ 2 до $\sim 40 \text{ мкм}$) жидкости и ограничивающими ее подложками - стальными поверхностями коаксиальных цилиндров ротационной пары реометра. В кузовском течении структурно неоднородной прослойки устанавливалась ее «эффективная» вязкость $\eta_{\text{эфф}}$, т.е. вязкость такой однородной прослойки жидкости, в которой таким же сдвиговым напряжениям σ отвечают те же скорости деформации $\dot{\gamma}$. Отличие измеряемой вязкости $\eta_{\text{эфф}}$ от




Рис.2. Экспериментальные реологические зависимости прослоек масла *Mobil 5W40* в модельной триаде трения. а) скорость деформации γ (c^{-1}) от напряжения сдвига σ (N/m); б) относительный коэффициент эффективной вязкости прослойки $\eta_{\text{отн}}$ от γ (c^{-1}). Толщина D прослоек Δ - 2 мкм, \circ - 5 мкм, \square - 40 мкм. $T = 300 K$.

«объемной» вязкости жидкости η_0 (получаемой в капиллярных $\varnothing = 2.62; 1.31$ и 0.99 мм вискозиметрах), и зависимость $\eta_{\text{эфф}}$ от γ позволяло судить о появлении в ней структуры.

Раннее было установлено [8, 10] отсутствие структурированных приповерхностных слоев в прослойках тщательно очищенного (не легированного ПАВ) вазелинового масла - неспособного к образованию ЭЖК слоев на твердой подложке. Это подтвердилось и в наших контрольных вискозиметрических опытах с таким маслом. На рис.1а представлена экспериментальная, традиционная для реологии зависимость $\gamma = f(\sigma)$: скорость деформации – $\gamma(c^{-1})$ в прослойке «чистого» вазелинового масла ($D = 5$ мкм) от напряжения сдвига – $\sigma(N/m^2)$ в ней.

Отсутствие каких - либо эффектов, связанных со структурированием в прослойке подтверждает линейность графика этой зависимости. Более наглядно иллюстрирует этот вывод поведение относительной вязкости $\eta_{\text{отн}}$ микронных прослоек жидкости (по отношению к ее вязкости в «объеме», $\eta_{\text{отн}} = \eta_{\text{эфф}}/\eta_0$) при различных скоростях сдвиговой деформации γ в ней. Приведенный на рис.1 б соответствующий график зависимости безразмерного коэффициента вязкости масляной прослойки от скорости течения жидкости, т.е. о ее ньютоновском характере. В свою очередь, результат $\eta_{\text{отн}} = 1$ указывает на то, что если в такой 5-ти микронной прослойке структурированные пристенные слои на подложках, ограничивающих прослойку, и существуют, то их толщина d_s настолько мала ($d_s < 2.5$ мкм), что они неказываются на реологии прослойки вазелинового масла.

Результаты для синтетического масла *Mobil 5W40* - исследования вязкости его микронных прослоек существенно иные. Реологические зависимости в модельной триаде трения для этих прослоек ($D = 2; 5$ мкм и, для сравнения, в «толстой» прослойке – $D = 40$ мкм) представлены на рис.2.




Рис.3 Расчетная зависимость толщины d_s (мкм) ЭЖК слоя (в его модели «срезаемого и постоянной вязкости») масла Mobil 5W40 от скорости деформации γ (с^{-1}). Прослойки D (мкм): \circ - 5 мкм и Δ - 2 мкм.

Реологические кривые течения (рис.2 а) для прослоек препарата Mobil 5W40 толщиной $D = 2$ и 5 мкм имеют S – образный вид (для последней - менее выраженный), что свидетельствует уже о неньютоновском характере течения жидкости, обусловленном, очевидно, структурными особенностями ее микронных прослоек. С уменьшением толщины прослойки реологическая кривая при тех же скоростях деформации γ смещается в сторону более высоких сдвиговых напряжений σ , что связано с возрастанием коэффициента эффективной вязкости в более тонких прослойках (как это видно из рис.2 б). С ростом скорости деформации γ эффективная вязкость прослойки уменьшается, но остается (для прослойки $D = 2$ мкм) и при значительных скоростях выше «объемной» ($\eta_{\text{эфф}} > 1$). Вязкость прослойки $D = 5$ мкм также с ростом γ уменьшается, но при $\gamma \geq 3000 \text{ с}^{-1}$ становится равной вязкости жидкости в «объеме». Для прослойки толщиной $D = 40$ мкм эффективная вязкость не зависит от скорости деформации и численно равна вязкости «объемной» жидкости.

Установленные закономерности объясняет наличие на каждой из поверхностей подложек, ограничивающих прослойку, структурированного слоя с иной вязкостью, большей, чем вязкость препарата в «объеме»¹. Относительный вклад этих слоев в «эффективную» вязкость прослойки в более тонких прослойках выше, что указывает на пространственную ограниченность слоя - его конечную толщину.

Изменение вязкости тонких прослоек с ростом интенсивности течения $\eta_{\text{эфф}}=f(\gamma)$ связано со снижением роли этого вклада, обусловленным изменением

¹ Повышенное значение вязкости, очевидно, обусловлено преимущественно гомеотропной ориентацией молекул в пристенных слоях. В ЖК (и ЭЖК) этот вид ориентации, которой способствует также дополнительное введение ПАВ, обычно реализуется на гладких поверхностях. Таковыми являются поверхности ротационной пары реометра (параметр шероховатости $R_a = 25$ нм, 12-й класс обработки). Однако как было показано в [2, 7], модифицирование поверхности нанесением гребнеобразного микрорельефа приводит к переориентации молекул ЭЖК фазы в преимущественно планарную текстуру, снижая коэффициент трения, но уменьшая, однако, прочность таких слоев в нормальном направлении.

течением структуры слоев и (или) уменьшением их толщины. Независимость $\eta_{\text{эфф}}$ от скорости деформации γ в «толстой» - толщиной 40 мкм прослойке, начиная уже с малых скоростей ($\gamma \geq 100 \text{ c}^{-1}$), и совпадение $\eta_{\text{эфф}}$ с коэффициентом «объемной» вязкости η_0 , свидетельствует, как и в случае с вазелиновым маслом (но в более тонких его прослойках) о незначительности влияния структурированных слоев в такой прослойке на ее вязкость.

Такие структурно неоднородные прослойки в первом приближении можно рассматривать как двухфазные, состоящие из «объемной» (изотропной) жидкости в их центральной части и ЭЖК слоев на периферии. Поэтому данные об эффективной вязкости прослоек различной толщины и изменения этой вязкости с течением использовать для оценки реологических свойств собственно ЭЖК слоя можно лишь в рамках определенной его реологической модели. Пренебрегая, как и в [7] пространственной структурной неоднородностью этого слоя, в [9] для описания его свойства использовалась простая модель «срезаемого» течением слоя однородного и постоянной (не зависящей ни от координат, ни от скорости течения) вязкости. В такой его модели из экспериментальных зависимостей $\eta_{\text{эфф}} = f(\gamma)$ можно определить толщину d_{0s} структурированного слоя в отсутствии течения и установить характер «срезания» слоя течением – зависимость его толщины d_s от скорости деформации $d_s = f(\gamma)$.

Рассчитанные по простым соотношениям [9] результаты приведены на рис.3. На нем представлены расчетные зависимости толщины «срезаемого» течением ЭЖК слоя d_s (мкм) в прослойках 2 и 5 мкм от скорости деформации γ .

Как следует из рис.3, в отсутствии течения в прослойках таких толщин находится только структурированная жидкость ($2d_{0s} \approx D$). Как и в [9], производилась оценка «гидродинамической прочности» такого модельного слоя - скорости деформации γ^* (c^{-1}), при которой его «начальная» толщина d_{0s} уменьшается в e раз. Эта величина γ^* для прослоек 2 и 5 мкм составляет $\sim 5200 \text{ c}^{-1}$ и $\sim 1800 \text{ c}^{-1}$ соответственно. Заметим, что «прочность» приповерхностного структурированного слоя (толщиной $d_{0s} \sim 4$ мкм, по оценке [9]) минерального масла (в его прослойках 12 – 30 мкм) значительно меньше: $\gamma^* \sim 500 \text{ c}^{-1}$. То, что с увеличением толщины прослойки величина γ^* становится меньше, может свидетельствовать о структурной неоднородности слоя. По-видимому, связанная с «прочностью» структурная упорядоченность, средняя по области слоя на расстоянии от подложки в 1 мкм, выше, чем по области в 2,5 мкм.

Таким образом, экспериментально установлено отличие вязкости микронных прослоек синтетического масла (Mobil 5W40) от его вязкости в «объеме». Структурированные приповерхностные слои этой жидкости, существующие на металлических подложках, ограничивающих прослойку, вследствие гомеотропной ориентации молекул повышают ее эффективную вязкость. Эти слои структурно неоднородны – по мере удаления от поверхности подложки локальная упорядоченность в слое уменьшается. С ростом скорости сдвигового течения уменьшается и эффективная вязкость прослоек, что в простой реологической модели структурированного вязкого слоя объясняется его «срезанием».

Литература:

1. Дерягин Б.В., Поповский Ю.М., Алтоиз Б.А. Открытие СССР “Явление образования гомогенной граничной жидкокристаллической фазы немезогенной жидкости”. Диплом №388. // Открытия и изобретения. – 1991. – №12. – С.1.
2. Алтоиз Б.А., Поповский Ю.М. Физика приповерхностных слоев жидкости. – Одесса: Астропринт, 1996. – 153 с.
3. Поповский Ю.М., Сагин С.В., Гребенюк М.Н., Влияние ориентационной упорядоченности в граничных смазочных слоях на триботехнические характеристики узлов трения. // Судовые энергетические установки: науч. - техн. сб. – 1998. – № 1. – С.102 - 104.
4. Дерягин Б.В., Алтоиз Б.А., Поповский Ю.М. Ориентационно упорядоченные пристенные слои предельных углеводородов и их производных на поверхности кварца. // Доклады АН СССР. – 1991. – Т.317, №1. – С.130 – 134.
5. Derjaguin B. V., Altoiz B. A., Popovski B.A. Orientationaly Ordered Layers of Saturated Hydrocarbons and Thin Derivates on Quartz Surface. // J. Coll. Interface Sc. – 1992. – V. 146., №1. – P. 56 - 62.
6. Поповский Ю.М., Алтоиз Б.А. Исследование структурной упорядоченности полимолекулярных граничных слоев нитробензола, образованных на лиофилизированной твердой подложке. // Коллоидный журнал. – 1981. – Т.43., № 6. – С. 1177 - 1779.
7. Алтоиз Б.А., Кириян С.В., Поповский А.Ю. Структурированные приповерхностные слои жидких смазочных масел на подложке с профицированным микрорельефом. // Физика аэродисперсных систем. – 2007. – №. 44. – С. 58-66.
8. Алтоиз Б.А., Поповский Ю.М. Капиллярный вискозиметр для исследования тонких неоднородных жидких прослоек // Вісник Одеського національного університету. Фіз. - мат. науки. – 2001. – Т.6., № 3. – С.191 - 198.
9. Алтоиз Б.А., Асланов С. К., Бутенко А.Ф. Ротационный вискозиметр для исследования микронных прослоек. // Физика аэродисперсных систем. – 2005. – №. 42. – С. 53 - 65.
10. Дерягин Б.В., Чураев Н.В., Муллер В.М. Поверхностные силы. – М.: Наука, 1985. – 398 с.

Кириян С.В., Алтоіз Б.А.

**Епітропні рідкокристалічні шари синтетичних мастил та їх вплив
на зсувну течію**

АНОТАЦІЯ

Експериментально встановлена підвищена в'язкість мікронних прошарків у модельній триаді тертя синтетичного мастила в порівнянні з його в'язкістю в "об'ємі". Спостережується відмінність зв'язується з організацією структурованих гомеотропно орієнтованих приповерхневих шарів рідини на підкладках, обмежуючих прошарок. Зростом швидкості зсувної течії ефективна в'язкість прошарків зменшується, що пояснюється "зрізанням" структурованого шару.

Kiriyan S.V., Altoiz B.A.

**Epitropic liquid-crystal synthetic oil interlayers and their shear
flow influence**

SUMMARY

Synthetic oil micron interlayer higher viscosity in model friction triad in comparison with its “volume” viscosity is experimentally set. The observed difference is related with structural homeotropic oriented wall-adjacent liquid layer organization on bounding substrate. Increase in flow velocity leads to effective viscosity reducing, which is explained with structural layer “shearing”.